試験結果報告書

有限会社 ライスクリエイト 殿

財団法人 日本塗料検査協会
東支部
神奈川県藤沢市宮前４２８

依頼No. ０５１２４３

報告日：平成１７年１１月３０日

支部長	担当者

品名	自然塗料 ① 自然塗料 ②	試料受付日	平成１７年１１月 ９ 日
		試料採取日	平成 － 年 － 月 － 日
		試料採取場所	提出
製造者	有限会社 ライスクリエイト	試料数量	2

提出された試料について、ナラ材にはけで塗装し、JIS K 5600-1-1:1999 塗料一般試験方法－第1部：通則－第1節：試験一般(条件及び方法) 4.3 乾燥時間 a) 常温乾燥に準じ、試験を行った。
試験結果を表－１に示す。

表－１ 試験結果

品名	塗付量 g/㎡	結果
自然塗料 ①	５０	２時間
	１００	２時間
自然塗料 ②	５０	４時間
	１００	４時間

評価： c) 硬化乾燥

以下余白

キヌカは、自然塗料 ①で製品化しております。

・転載又は一部分を複製する場合は、事前に当協会の承諾を受けて下さい。