試験結果報告書

有限会社 ライスクリエイト 殿

財団法人 日本塗料検査協会
東 支 部
神奈川県藤沢市宮前４２８

依頼No.０６０３８２

報告日：平成１８年 ６ 月１２日

支部長	担当者

品　　名	自然塗料	試料受付日	平成１８年 １ 月１２日
		試料採取日	平成 － 年 － 月 － 日
		試料採取場所	提　　出
製　造　者	有限会社 ライスクリエイト	試料数量	1

試験項目	結　　果	試験方法
密度*	０．９g/mL	JIS K 5600-2-4:1999 塗料一般試験方法－第2部：塗料の性状・安定性－第4節：密度による。 試験温度：23±0.5℃
粘度(回転粘度計)*	５５mPa･s	JIS K 7117-1:1999 プラスチック－液状,乳濁状又は分散状の樹脂－ブルックフィールド形回転粘度計による見掛け粘度の測定方法の附属書1(参考) SB形粘度計による粘度の測定方法に準ずる。 スピンドル番号：SB1号 スピンドル回転数：6min^{-1} 試験温度：20±0.2℃
塗装作業性*	塗装作業に支障がない。	JIS K 5970:2003 建築用床塗料 7.5 塗装作業性に準ずる。
貯蔵安定性*	-5℃に冷やしても変質しない。	JIS K 5600-2-7:1999 塗料一般試験方法－第2部：塗料の性状・安定性－第7節：貯蔵安定性 4. 低温安定性による。
乾燥時間(5℃)*	７２時間	JIS K 5600-1-1:1999 塗料一般試験方法－第1部：通則－第1節：試験一般(条件及び方法) 4.3 乾燥時間 4.3.4 操作 b) 低温乾燥による。 塗装方法：はけ塗り 評価：c) 硬化乾燥
鉛筆引っかき値*	F	引用文献JIS K 5400:1990 塗料一般試験方法 8.4 鉛筆引っかき値 8.4.1 試験機法による。 評価：(b) 塗膜の破れで評価する場合

・転載又は一部分を複製する場合は、事前に当協会の承諾を受けて下さい。