依頼No. ０６０３８２

試　験　項　目	結　　果		試　験　方　法
床すべり抵抗係数*	n1	１．０	JIS A 1407:1994 床の滑り試験方法(振子形)に準ずる。 滑り片：ゴム片
	n2	１．０	
	n3	１．０	
	平均値	１．０	
耐摩耗性*　mg	n1	１０７	JIS K 5970:2003 建築用床塗料 7.8 耐摩耗性に準ずる。 回転数：1000回転 荷重：9.8N
	n2	１０４	
	n3	８５	
	平均値	９４	
耐汚染性*	食用色素	軽微な変化	引用文献JIS K 5400:1990 塗料一般試験方法 8.10 耐汚染性に準ずる。 汚染材料 食用色素 紅茶 コーヒー しょう油 食用植物油 マーガリン トマトケチャップ 靴クリーム クレヨン 赤 口紅：株式会社 資生堂製 マキアージュ マーキングペン 黒 ソース
	紅茶	軽微な変化	
	コーヒー	著しい変化	
	しょう油	著しい変化	
	食用植物油	変化なし	
	マーガリン	軽微な変化	
	トマトケチャップ	著しい変化	
	靴クリーム	著しい変化	
	クレヨン	著しい変化	
	口紅	著しい変化	
	マーキングペン	著しい変化	
	ソース	変化なし	
ホルムアルデヒド放散量**　mg/L	測定下限値(0.03)以下		JIS K 5601-4-1:2003 塗料成分試験方法－第4部：塗膜からの放散成分分析－第1節：ホルムアルデヒド 3. デシケータ法による。 塗装条件 養生：７日後 塗布量：30g/m²（はけ１回塗り） 基材：アルミニウム板